

樹脂	標準樹脂		準標準樹脂		
	HTL (耐高温)	BIO (生体適合性)	HEK (強い強靱さ)	RG (生体適合性、耐候性)	UTL (曲げられる)
粘度@25℃	85 cP	300 cP	500 cP	1100 cP	185 cP
引張強度	71.5 MPa	56 MPa	53.8 MPa	60.4 MPa	14.1 MPa
弾性率	2397 MPa	1614 MPa	2000 MPa	1765 MPa	567 MPa
破断伸度	7.8%	6.2%	14.4%	11.7%	40.8%
曲げ強度	113 MPa	106.6 MPa	50.6 MPa	77.7 MPa	n/a
曲げ弾性率	2.8 GPa	3.5 GPa	1.7 GPa	2.1 GPa	n/a
熱変形温度 @0.45MPa	114 °C	86 °C	51 °C	56 °C	n/a
適用プリンタシリーズ	230/130/240/140/150	230/130/240/140/150	240/140/150	240/140/150	240/140/150
応用エリア	耐熱部品	医療実験；生物技術	組立用部品	医療実験；生物技術； 長期保存可能	曲げられる部品
色	黄色（半透明）/黒色	黄色（半透明）	黄色（半透明）/黒色	黄色（半透明）	黄色（半透明）
製品写真例					